



TEKNISKA DATA


UPOFLOOR QUARTZ



Mosaic, Uni, Tema
12" x 12" (304,8 x 304,8 mm)



Uni, Lines
12" x 24" (304,8 x 609,6 mm)






Mosaic, Tema
24" x 24" (609,6 x 609,6 mm)

PRODUKT












Quartz	EN 17396	Mosaic, Uni, Tema, Lines
Användning	EN ISO 10874	23/34/43



SPECIFIKATION

Tjocklek	 EN ISO 24346	2,0 mm
Vikt	 EN ISO 23997	4000 g/m ²
Plattstorlek / Förpackningsenhet	 EN ISO 24342	Mosaic, Uni, Tema 12" x 12" (304,8 x 304,8 mm) / 58 st / 5,39 m ² Mosaic, Tema 24" x 24" (609,6 x 609,6 mm) / 12 st / 4,46 m ² Uni, Lines 12" x 24" (304,8 x 609,6 mm) / 24 st / 4,46 m ²

PRODUKTEGENSKAPER

EGENSKAP	TESTMETOD	RESULTAT
Certifieringar för inomhusluft		M1, Floorscore
Brandklass	 EN 13501-1	B _{fl} -s1
Kvardröjande intrycksmärken	 EN ISO 24343-1	< 0,05 mm
Halkmotstånd	 EN 13893 DIN 51130	DS (> 0,3) R9
Elektriska egenskaper	 EN 1815	≤ 2 kV (antistatisk)
Slitmotstånd	 EN 660-2 EN 649	Klass T ≤ 2,0 mm ³
Stolhjulbelastning	 EN 425/ISO 4918	Lämpligt (25.000 cykler)
Stegljudisolering	 ISO 140-6 / ISO 717-4	L _w ca. 2 dB
Dimensionsstabilitet	 EN ISO 23999	< 0,2 %
Färgbeständighet	 EN ISO 105-B02	≥ 6
Flexibilitet	 EN ISO 24344 Method A	≤ 80 mm
Motståndskraft mot kemikalier		Utmärkt motståndsförmåga mot de flesta syror, alkalier och lösningemedel
Bakterietillväxt		Resistent mot bakterietillväxt

