

# UPOFLOOR®



## **Mallityöselostus Upofloor Zero, Xpression ja LifeLine -lattianpäällysteille asuin-, liike- ja julkisissa rakennuksissa, ei trukkirasitusta.**

### **Rakennuskohde**

Uudisrakentaminen

### **Rakenneratkaisu**

Lattian tasoitus

### **Alusta**

Betoni, Sementtipohjainen, tasoite

Betonialustan suhteellinen kosteus arviointisyvyydeltä A 85 % RH ja pinnassa 1-3 cm syvyydeltä 75 % RH.

### **Päällystyskelpoisuus**

Normaali tasoitus

### **Tasoitekerroksen paksuus**

0-10 mm tai 4-30

### **Materiaalit**

<b>Työvaihe</b>	<b>Tuote</b>	<b>Huom!</b>
Pohjustus	weber.vetonit MD 16  	Ks. Tuotekortin sekoitussuhde- taulukko
Pintatasoitteen levitys	weber.vetonit 3100 Hienotasoiite tai weber.vetonit 110 FINE Plaano Plus  	Kerrospaksuus 0-10 mm Kerrospaksuus 4-30 mm

### **Alustan käsittely**

Alustan tulee olla puhdas ja pölytön. Reiät tilkitään vuotojen estämiseksi. Alusta imuroidaan ennen pohjustusta. Alustan lämpötilan tulee olla vähintään +10°C.

### **Pohjustus**

Levitä laimennettu pohjuste pehmeällä harjalla. Vältä lätköiden muodostumista. Anna dispersion kuivua läpinäkyväksi kalvoksi ennen seuraavaa käsittelyä (2-4 tuntia, enintään 48 tuntia).

### **Tasoiiteen levitys**

weber.vetonit 3100 Hienotasoiite levitetään käsin 0-10 mm tai pumpataan 2-10 mm kerroksena tasoitustarpeen mukaisesti.

weber.vetonit 110 FINE Plaano Plus pumpataan 5-30 mm kerroksena tasoitustarpeen mukaisesti.

### **Lattian päällystys**

Noudata aina Upofloor Oy:n liimasuosituksia ja asennusohjetta asennusolosuhteiden, alustan, jäännöskosteuden ja työvälineiden osalta.

Tasoitustöissä noudata S-G Weberin ohjeita.

Upofloor Oy  
Souranderintie 2  
PL 8  
37101 Nokia  
[www.upofloor.fi](http://www.upofloor.fi)

Saint-Gobain Rakennustuotteet /Weber  
Strömberginkuja 2  
PL 70  
00380 Helsinki  
[www.e-weber.fi](http://www.e-weber.fi)