







## Materiaalikortti Upofloor Estrad, Estrad Eco, Estrad Plano

	Alustaan ja kiinnitykseen liittyvät Casco tuotteet, kiinnitettäessä Upofloor Estrad pinnoitteita.	
---	---	---

Valitse taulukosta tuote työvaiheen mukaan. Noudata työssä tuoteselosteiden ja työohjeiden täydentäviä tietoja. ([www.casco.fi](http://www.casco.fi))

TYÖVAIHE	TUOTE	HUOMIOITAVAA
Alusta	Betonialustan tulee olla kuiva, puhdas ja tasainen.	Ennen päällysteen asennusta tulee betonilattian suhteellinen kosteus mitata Betonitiedon ja Lattian- ja Seinänpäällysteliiton julkaisun, Betonirakenteiden päällystämisen ohjeet 2007 mukaisesti. Betonin suhteellinen kosteus saa olla rakenteen mukaisella arviointisyvyydellä A korkeintaan 85 % RH ja betonin ja/tai tasoitteen pinnassa ja 1-3 cm syvyydellä korkeintaan 75 % RH. Ennen lattianpäällysteen kiinnittämistä on huolehdittava, että viimeisetkin tasoitukset ovat ehtineet kuivumaan riittävästi. Alustan, materiaalin ja ilman lämpötilan tulee olla vähintään +18 °C.
Pohjustus	Casco Pohjuste 3698 Betonialustat 	Tasoitteiden alle. Riittoisuus n. 40 m <sup>2</sup> /l Seossuhde 1:5 (1 osa pohjustetta: 5 osaa vettä).
Paksut esitäytöt ja jälkivalut	Casco TempoCret, Pikabetoni 3650	10-80 mm, Pikabetoni, lujuusluokka C40, päällystettävissä 24 h. Menekki 1,8 kg/mm/m <sup>2</sup> .
Paikkaukset ja jälkikorjaukset	Casco KombiRapid "DR" 3729 	1-20 mm, pölyämätön pikakorjausmassa, lujuusluokka C25, päällystettävissä 3 h. Menekki 1,5 kg/mm/m <sup>2</sup> .
Lattiatasoitukset ja oikaisut	Casco SuperPlan 3668 	0,5-25 mm, nopea itseplanautuva lattiatasoite, lujuusluokka C35, Yli 3 mm:n kerrospaksuutena trukkiliikennekestävyys. päällystettävissä 16 – 24 h. Menekki 1,6 kg/mm/m <sup>2</sup> .
Lattialiima	CascoProff Universal 3441 	Kiinnitettäessä Estrad päällysteitä, suositeltava hammaslasta TKB A1. Menekki n. 250 - 300 g/m <sup>2</sup> .

Noudata aina Upofloor Oy:n asennusohjetta asennusolosuhteiden, alustan, jäännöskosteuden ja työvälineiden osalta. Mikäli alustaratkaisu on tästä ohjeesta poikkeava tai alustassa on liikaa jäännöskosteutta, ota yhteyttä Casco Schönox Finland Oy:n tekniseen palveluun puh. 010 8419 539.

"DR" tuotenimen yhteydessä = **Vähäpölyinen tuote**

Casco Schönox Finland Oy  
Valimotie 22  
PL 140  
01531 Vantaa  
[www.casco.fi](http://www.casco.fi)

Upofloor Oy  
Souranderintie 2  
PL 8  
37101 Nokia  
[www.upofloor.fi](http://www.upofloor.fi)